



Тел.: +359 052/600 234
Факс: +359 052/600 259
E-mail: sales@denebinvest.com

Информация за продукта

HEMPADUR® MASTIC 4588W

► Употреба

HEMPADUR MASTIC 4588W може да се използва като грунд, междинен или финален слой при системи за боядисване в тежката индустрия при атмосферни условия. Може да се използва в определени зони при потопени конструкции. Продуктът се ползва так, където има изисквания за ниско съдържание на летливи вещества и голяма дебелина на сухия филм.

HEMPADUR MASTIC 4588W е особено подходящ за боясване при ниски температури (до $-10^{\circ}\text{C}/15^{\circ}\text{F}$) при изискване за относително кратки интервали на препокриване (един ден, един слой).

► Описание на продукта

HEMPADUR MASTIC 4588W е двукомпонентен епоксиполиамид с високо съдържание на сухо вещество, дебелослоен. Формира здрав и твърд слой със добра резистентност и ниска температура на втвърдяване. HEMPADUR MASTIC 4588W е толерантен към подготовката на повърхността и позволява механично почистване до степен St2(не големи зони).

Характеристики	Предимства
Бързо съхнещ	Висока продуктивност
Втвърдяване при ниски температури	Боядисването може да протича в широк температурен диапазон
Високо съдържание на сухо вещество	Ниски вредни емисии
Високо качество	Дълъг експлоатационен период
Отлични свойства при апликация	Лесен за употреба

► Физически параметри

HEMPADUR MASTIC 4588W

Цвят:	Червен, Сив, Подлежи на тониране*
Сухо вещество, %:	80 ± 1
Теоритична покривност:	$4.0 \text{ m}^2/\text{литри} - 200 \text{ микрона}$
Точка на възпламеняване:	40°C
Относително тегло:	1.5 кг/литър
Сух на пипане:	18 (приблизително) часа при 5°C
Съдържание на летливи органични с-я.:	195 гр/литър

* Подлежи на тониране по RAL и BS





HEMPADUR® MASTIC 4588W

► Типови Спецификации

Стомана, изложена на агресивни условия:


1 x HEMPADUR AvantGuard 750 1736G
1 x HEMPADUR MASTIC 4588W
1 x HEMPATANE HS 55610

C5 - for I

50 Micron
110 Micron
80 Micron
240 Micron

C5 - M Offshore

60 Micron
140 Micron
80 Micron
280 Micron




Високо устойчива бояджийска система за индустриални и морски условия. Системата е изключително препоръчителна при боядисване, което трябва да протече без значение от околната температура.

Стомана, Индустриална среда:

Средна до висока устойчивост при корозионна категория C4 (ISO 12944-2)

1 x HEMPADUR MASTIC 4588W
1 x HEMPATANE HS 55610

170 Micron
80 Micron
250 Micron



HEMPADUR MASTIC 4588W може да се прекрива и с други финални покрития освен HEMPATANE. Други алтернативи са например: HEMPEL'S PRO ACRYLIC 55880, HEMPAXANE 55000 и др.

► Предоставяне на допълнителна информация

Възможни са и други спецификации, спрямо предпочитанията на клиента- моля свържете се с местния офис на HEMPEL.

Този продукт не трябва да се използва без съобразяване със съответните продуктови характеристики и Информационен лист с данни за безопасност, копия от които са на разположение при поискване от офис на HEMPEL.

Hempel A/S
Lundtoftegårdsvej 91
DK-2800 Kgs. Lyngby
Tel.: +45 4593 3800
Fax: +45 4588 5518
E-mail: hempel@hempel.com
www.hempel.com

