



HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140 много бързосъхнещ антикорозионен грунд/финишно покритие с добра адхезия към стомана и отлична покриваемост с полиуретанови, алкидни, акрилни и покрития от хлориран каучук.

> Препоръчителна употреба

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

- Като антикорозионен грунд/финишно покритие за стоманени конструкции в един или два слоя, метални конструкции с общо предназначение и множество приложения за тежката и леката стоманена промишленост, където се изисква бързо съхнене на покритията.
- За обща употреба при външни и вътрешни стоманени повърхности.
- Подходящ за защита на стомана в условията на ниско до умерено агресивна корозионна среда.

> Физични параметри

HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

Цвят *	10170/Бял
Финиш	Полу-гланц
Обемно съдържание на сухо вещество, (%)	49 ± 1
Дебелина на слоя, диапазон в микрони	60 - 120 µm
Теоретична покривност	7 m ² /litre – 70 µm
Точка на възпламеняване	25 °C
Относително тегло	1.44 кг/литър
Сух при допир	15 минути при 20 °C (70 µm)
Готов за употреба	1 час при 20 °C (70 µm)
Мин. температура при полагане	5 °C
Съдържание на летливи органични с-я	444 г/литър

*възможност за поръчка на други нюанси

Характеристики	Предимства
Съдържание на цинк фосфат	Добра антикорозионна устойчивост
Много бързосъхнещ	По-ниски средни разходи
Не съдържа олово и хромати	Безвреден за потребителя и околната среда
Може да се полагат до 120 µm на слой - DTM	Бързо полагане – икономично решение
Изключително добър при полагане в закрити помещения, където се изисква бързо съхнене	Технологичност и удобство при полагане
Добра покривност	Добър естетически вид






HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140

>Типови Спецификации


Клас на корозия C1/C2 - 5-15 години или клас C3 от 2 до 5 години

■ HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140	1x 60 микрона
■ HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140	1x 60 микрона
	<u>120 микрона</u>



Клас на корозия C1/C2 >15 години

■ HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140	1x 80 микрона
■ HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140	1x 80 микрона
	<u>160 микрона</u>



Клас на корозия C1/C2 - 5-15 години или клас C3 от 2 до 5 години

■ HEMPEL'S SPEED-DRY ALKYD 43140	1x 120 микрона
	<u>120 микрона</u>

Sa 2 1/2

>Методи на полагане

Полагане	Четка, валик (за поправки), въздушно, безвъздушно пръскане
Разреждане	5% макс. 08080 при полагане с четка, валик или безвъздушно пръскане, 20% макс. 08080 при полагане, чрез въздушно пръскане
Отвор на дюзата	0.021' - 0.023'
Налягане на дюзата	200 бара
Дебелина на мокър филм	120-160 µm за слой
Дебелина на сух филм	60 - 80 µm за слой, 120 µm един слой
Мин. Време за повторно нанасяне	1 час при 20°C (120 µm)
Почистване	Разредител 08080

>Налична е допълнителна информация при запитване

За повече информация, моля вижте Техническите данни на продукта. За индивидуални системи, моля обърнете се към Вашия представител.

